



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.0C50.004486

Срок действия с 04.04.2024г. по 03.04.2027г.



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
(ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации
РОСС RU.31529.04ИЖС0.0C50 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Песок из отсевов дробления фр.0-5мм. Серийный выпуск

код ОКПД 2
08.12.11

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов
дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические
условия».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «СОЛНЦЕДАР-ДОН». ОГРН1026103718651.

Юридический адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 117 А, телефон: (863) 237-73-59,
email: solncedar-don@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «СОЛНЦЕДАР-ДОН». ОГРН1026103718651.

Юридический адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 117 А, телефон: (863) 237-73-59,
email: solncedar-don@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 25л-56-24 от 02.04.2024г, выданного Испытательной лабораторией
ООО "Ростовская Строительная Лаборатория", Заключение № 0068 о состоянии средств
измерений в лаборатории; Протокола испытаний № 5231-24 от 02.04.2024г, Свидетельства
радиационного качества № 5231-24 от 02.04.2024г, выданных ФБУ "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области" (ФБУ
"Ростовский ЦСМ"), регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21ПЛ84.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

О. Пожидаева

Пожидаева О.А.

Эксперт

Смолин

Смолин М.С.



ООО «Ростовская Строительная Лаборатория»

Заключение №0068 о состоянии средств измерений в лаборатории до 19.10.2026г

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 8А

литер Л, офис №30, тел. 8 (863) 4386464, 8-919-891-51-75

«02» апреля 2024 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «РСЛ»

Г.А. Козлов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25л-56-24

Определяемые характеристики – зерновой состав и модуль крупности, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм; насыпная плотность, марка по дробимости; содержание глинистых частиц методом набухания.

Основание для проведения испытаний – Заявка на испытания № 25-56-24 от 13.03.2024г.

Заказчик – ООО «СОЛНЦЕДАР-ДОН»

Адрес Заказчика – 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 117 А

Наименование материала– песок из отсевов дробления фр.0-5мм.

Испытания на соответствие –ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия».

Дата получения образцов(проб) – «15» марта 2024 г.

Дата испытания образцов(проб)- с «15» марта 2024г. по «02» апреля 2024г.

Акт отбора образцов(проб) – осуществлялся представителем Заказчика.

Методика испытаний – ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний», ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»

Оборудование: машина для испытания на сжатие ИП-1000.1; весы лабораторные тип СУ-6102; цилиндр для определения дробимости; передвижной шаблон; набор лабораторных сит; сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ; сосуд мерный цилиндрический 1л.

Результаты испытаний:

Таблица 1 – Результаты испытаний

Наименование остатка	Остатки, % по массе, на ситах							Примечания
	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	
Частный остаток, %	0,00	2,86	36,51	18,04	20,05	12,21	8,32	Группа – Повышенной крупности, Мк = 3,47
Полный остаток, %	-	-	36,51	54,55	74,6	86,81	95,13	

Таблица 2 – Результаты испытаний

Наименование показателей	Требования ГОСТ 31424-2010	Фактические показатели
Модуль крупности	От 3,0 до 3,5	3,49
Группа песка	-	Повышенной крупности
Класс песка	-	I
Полный остаток на сите 0,63, % по массе	Свыше 75	74,6
Содержание зёрен крупностью свыше 10 мм, % по массе	не более 0,5	0
Содержание зёрен крупностью свыше 5 мм, % по массе	не более 5	2,86
Содержание зёрен крупностью менее 0,16 мм, % по массе	не более 5	4,87
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	не более 3	2,9
Содержание глинистых частиц методом набухания, % по массе	не более 0,5	0,27
Содержание глины в комках, % по массе	не более 0,35	0
Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм, %	от 25 до 35	29,1
Насыпная плотность, кг/м ³	-	1420
Марка по дробимости (дробимость, %)	M800 (от 16 до 20)	M1000(16,9)
Коэффициент фильтрации, м/сут	-	9,4

Инженер ООО «РСЛ»

С.А. Ким



ООО «Ростовская Строительная Лаборатория»

Заключение №0068 о состоянии средств измерений в лаборатории до 19.10.2026г

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 8А

литер Л, офис №30, тел. 8 (863) 4386464, 8-919-891-51-75

«02» апреля 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «РСЛ»



Г.А. Козлов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25-56-24

Определяемые характеристики – зерновой состав и модуль крупности, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм; насыпная плотность, марка по дробимости; содержание глинистых частиц методом набухания.

Основание для проведения испытаний – Заявка на испытания № 25-56-24 от 13.03.2024г.

Заказчик – ООО «СОЛНЦЕДАР-ДОН»

Адрес Заказчика – 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 117 А

Наименование материала– песок из отсевов дробления фр.0-5мм.

Испытания на соответствие –ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия».

Дата получения образцов(проб) – «15» марта 2024 г.

Дата испытания образцов(проб)- с «15» марта 2024г. по «02» апреля 2024г.

Акт отбора образцов(проб) – осуществлялся представителем Заказчика.

Методика испытаний – ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний», ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»

Оборудование: машина для испытания на сжатие ИП-1000.1; весы лабораторные тип СУ-6102; цилиндр для определения дробимости; передвижной шаблон; набор лабораторных сит; сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ; сосуд мерный цилиндрический 1л.

Результаты испытаний:

Таблица 1 – Результаты испытаний

Наименование остатка	Остатки, % по массе, на ситах							Примечания
	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	
Частный остаток, %	0,00	2,86	36,51	18,04	20,05	12,21	8,32	Группа – Повышенной крупности, Мк = 3,47
Полный остаток, %	-	-	36,51	54,55	74,6	86,81	95,13	

Таблица 2 – Результаты испытаний

Наименование показателей	Требования ГОСТ 31424-2010	Фактические показатели
Модуль крупности	От 3,0 до 3,5	3,49
Группа песка	-	Повышенной крупности
Класс песка	-	I
Полный остаток на сите 0,63, % по массе	Свыше 75	74,6
Содержание зёрен крупностью свыше 10 мм, % по массе	не более 0,5	0
Содержание зёрен крупностью свыше 5 мм, % по массе	не более 5	2,86
Содержание зёрен крупностью менее 0,16 мм, % по массе	не более 5	4,87
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	не более 3	2,9
Содержание глинистых частиц методом набухания, % по массе	не более 0,5	0,27
Содержание глины в комках, % по массе	не более 0,35	0
Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм, %	от 25 до 35	29,1
Насыпная плотность, кг/м ³	-	1420
Марка по дробимости (дробимость, %)	M800 (от 16 до 20)	M1000(16,9)
Коэффициент фильтрации, м/сут	-	1,24

Инженер ООО «РСЛ»

С.А. Ким